



## HC340LA+ZE

Stähle mit hoher Streckgrenze  
zum Kaltumformen – mikrolegiert

Werkstoffnummer	1.0548
gemäß	DIN EN 10268, Ausg. 12/13

### Chemische Zusammensetzung<sup>1)</sup> (in Gewichtsprozent)

	min. in %	max. in %
C		0,12
Si		0,5
Mn		1,5
P		0,030
S		0,025
Al	0,015	
Nb		0,09 <sup>2)</sup>
Ti		0,15 <sup>2)</sup>

1) Schmelzenanalyse

2) Diese zusätzlichen Elemente dürfen einzeln oder in Kombination zugesetzt werden, falls sie in der Definition der Stahlsorte enthalten sind und die Massengehalte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Auch Vanadium kann zugesetzt werden. Die Summe der Massengehalte an allen drei Elementen darf 0,22% nicht überschreiten.

### Mechanische Eigenschaften (quer)

Streckgrenze $R_{eL}/R_{p0,2}$ in MPa
340–420
Zugfestigkeit $R_m$ in MPa
410–510

Bruchdehnung $A_{80}$ in %
≥ 21

Erzeugnisse nach dieser Europäischen Norm müssen die Anforderungen an Querproben nach Tabelle 2 erfüllen.

Es darf vereinbart werden, dass die in Tabelle 3 für Längsproben angegebenen Anforderungen statt jener für Querproben gelten sollen.

### Lieferbare Abmessungen

Dicke in mm	Breite in mm
0,50 – 0,59	900 – 1.300
0,60 – 0,69	900 – 1.400
0,70 – 1,29	900 – 1.700
1,30 – 3,00	900 – 1.850

### Oberflächenart

Mikrolegierte Stähle mit höherer Streckgrenze sind ausschließlich in der Oberflächenart A bzw. 03 lieferbar.

Zusagen bezüglich bestimmter Eigenschaften oder eines bestimmten Verwendungszwecks bedürfen schriftlicher Vereinbarungen. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

